

Import - Export

Descriere

STRATIMATUL 300 PUDRA AFG este o impaslitura formata din fire de fibra de sticla de tip E taiate, liate cu o pudra poliesterica.

STRATIMATUL 300 PUDRA AFG se umecteaza intr-un timp scurt, asigurand un consum scazut de rasina pentru atingerea proprietatilor conventionale ale fibrei de sticla de tip E.

Domeniu de utilizare

STRATIMATUL 300 PUDRA AFG este compatibil cu rasini poliesterice nesaturate, vinilesterice si epoxidice si este recomandat pentru utilizare in laminare pe matrita sau in procese continue de laminare .

Caracteristici tehnice

Produs	Tipul sticlei	Masa specifica (g/m ²)	Latime standard (mm)	Lungime rola (m)	Masa rola (kg)	Ancolant	Liant
STRATIMAT 300 PUDRA	E	300	1250 UT	80	31	silan	Pudra poliesterica

Parametrii tehnici

Caracteristica	Valoare	UM	Metoda
Masa specifica	± 8	%	ISO 1889
Continut de materiale combustibile	4 – 8	%	ISO 1887
Umiditate	<0,2	%	ISO 3344
Latime	+ 1 trimmed ±3 untrimmed	cm	ISO 5025

Recomandari pentru utilizare

Pentru a evita problemele create de condensarea umiditatii, produsul trebuie tinut in zona de lucru, la temperature camerei, cel putin 24 ore inainte de utilizare.

Depozitare: produsul se pastreaza in ambalajul original, in zone ferrite de umiditate, la temperature ce nu depasesc 35 °C, la o umiditate relativa mai mica de 65 %. Paletii nu se suprapun pe mai mult de 2 randuri.